

152156 Crepe Oui Gold



Petrópolis 15/09/2022

Artigo: 152156	Gramatura: 274/m linear	Largura: 1,40 m
Composição: Viscose 83% modal 15% poliéster 1% poliamida 1%		NCM Liso: 5408.22.00
Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com escuras em uma mesma peça		NCM Estamp.: 5408.24.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
12 Horas	Vertical, Aço Rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido_ urdume	Encolhimento após lavagem a úmido_ trama
- 0,37%	- 7%	- 7%

Obs:

- . sentido obrigatório devido diferença de tonalidade (brilho) quando há inversão dos moldes.
- . para evitar fios puxados, utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada.
- . utilize papel na parte superior e inferior do enfesto

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 fecho. 4,0 a 5,0 pesp.	Ponta bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº120 (TEX 27) e 80 (tex 40) 100% PES	---
Overloque	504	4,0 a 5,0	Ponta bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº120 (TEX 27)	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	Ponta bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº120 (TEX 27)	100% PES

Obs:

- . Durante o manuseio artigo apresentou facilidade para desfiar. Use chuleado nas bordas para costuras internas e embutidas e margem de costura acima de 1 cm.
- . Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento. Linha 80 satisfatória para costuras de pesponto
- . Nos caseados o laboratório utilizou entreteia compatível com artigo e faca bem afiada para evitar puxar fios. Abra as casas manualmente e evite casas apertadas.
- . Evite desmanchar costuras para não haver marcas de agulha, puxamento e torção dos fios.
- . Atenção ao manuseio. Evite superfícies ásperas e pontiagudas.
- . Artigo delicado, indicado para peças soltas que não sofram tração.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.

Substâncias que contém álcool podem causar danos à seda.