

162555

Cotton Stretch Natté



Petrópolis 10/06/2019

Artigo: 162555	Gramatura: 278 g/m linear	Largura: 1,30 m
Composição: Algodão 52% Viscose 45% Elastano 3%		NCM Liso: 5210.39.00
		NCM Estamp.: 5210.59.90

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
24 Horas	Vertical, Aço Rápido	Obrigatório	---

Obs:

. Quando encaixados as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,5 a 5,5 pesp. 4,5 a 5,5 fech.	P. bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES ou mista/aprox. 60% PES 40% CO	-
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES ou mista/aprox. 60% PES 40% CO	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	P. bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES ou mista/aprox. 60% PES 40% CO	100% PES

Obs: utilizar ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleados) ou juntamente com ponto 301 (costuras de fechamento)

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Estampa foil: não lavar a seco, não esfregar, passar pelo avesso

Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.