

112033

New Gold Versailles



Petrópolis 11/06/2019

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Artigo: 112033 | Gramatura: 48 g/m linear | Largura: 1,40 m |
| Composição: Seda 81% Poliéster 11% Poliamida 8% | | NCM Liso: 5007.20.10 |
| Não recomendamos confeccionar cores claras e médias com cores escuras na mesma peça | | NCM Estamp.: 5007.20.10 |

Corte:

| Tempo de descanso necessário | Tipo de Faca | Sentido de corte | Encolhimento total após descanso |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 8 horas | Vertical, aço rápido | Obrigatório | - 0,4 urdume |

Costura:

| Máquina | Tipo de Ponto | Densidade do Ponto - pto/cm | Tipo e nº de agulha | Linha, nº e composição | Fio e composição |
|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Reta Ponto Fixo | 301 | 4,5 a 5,5 | P. redonda normal Nº 65 a 75 | Nº 140 100% PES | --- |
| Overloque | 504 | 4,5 a 5,5 | P. redonda normal Nº 65 a 75 | Nº 140 100% PES | 100% PES |
| Interloque | 516 | 4,5 a 5,5 | P. redonda normal Nº 65 a 75 | Nº 140 100% PES | 100% PES |

Obs: .

. Artigo recomendado para confecção de peças amplas.

. Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.

. Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada para evitar fios puxados.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.

Substâncias que contém álcool podem causar danos à seda.