

122039 Crepe Narciso



Petrópolis 03/03/2020

Artigo: 122039	Gramatura: 320 g/m linear	Largura: 1,30 m
Composição: Acetato 71% Viscose 29%		NCM Liso: 5408.22.00
Não confeccione cores claras e médias com cores escuras na mesma peça		NCM Estamp: 5408.24.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
6 Horas	Aço Rápido	Obrigatório	0,0

Obs:

- . Quando encaixado as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.
- . Pode-se usar papel na parte superior e inferior do enfiesto

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,5 a 5,0 fech. 4,0 a 5,0 pesp.	P. redonda levemente boleada Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES	---
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada N75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES	100% PES

Obs:

- . Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.
- . linha Nº80 satisfatória para costuras de pesponto
- . apresenta marcas de agulha em costuras desmanchadas

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.