

122053 Crepe Patou Mescla



Petrópolis 10/08/23

Artigo: 122053	Gramatura: 355 g/m linear OU 329g/m ²	Largura: 1,40 m
Composição: Acetato 901% Viscose 10%		NCM Liso: 5408.22.00
Realize teste de solidez ao misturar cores em uma mesma peça		NCM Estamp: 5408.24.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
6 Horas	Aço Rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a seco urdume	Encolhimento após lavagem a seco trama
-	- 4%	- 3%

Obs:

- . Utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada para evitar fios puxados e minimizar o desfiado
- . sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade na inversão dos moldes
- . utilize papel na parte superior e inferior do enfesto
- . devido ao avesso cetim, utilize técnicas para manter o enfesto firme (grampos, fusonagem, fita crepe, alfinetes)

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 fech. 4,0 a 5,0 pesp.	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	---
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	100% PES

Obs:

- . Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.
- . não utilizar em peças com tração excessiva.
- . costura no sentido do viés apresenta resistência superior
- . utilize entretela compatível em costuras como: bolso embutido, vista, gola e similares para evitar esgarçamento
- . tecido apresenta facilidade para desfiar, use chuleado nas bordas para costuras internas ou embutidas e margem superior a 1 cm

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem a seco



Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão.

Utilize proteção no ferro e passe pelo avesso para evitar marcas e brilho no tecido