

142007

Seb Mescla



Petrópolis 20/02/2021

Artigo: 142007	Gramatura: 192 g/m linear	Largura: 1,30 m
Composição: Linho 62% viscose 28% poliamida 10%		NCM Liso: 5309.29.00
O linho é uma fibra natural e rústica. Irregularidades nos fios e na superfície do tecido são características da beleza da fibra, não sendo consideradas como defeito. Tecidos de linho possuem toque naturalmente mais seco e fácil amarrotamento.		NCM Estamp.: 5309.29.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
6 Horas	Vertical, Aço Rápido	Obrigatório

Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido urdume	Encolhimento após lavagem a úmido trama
-	- 5,4 %	- 3,3 %

Obs:

- . sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade na inversão dos moldes
- . quando rasgado pode puxar e torcer fios
- . utilize faca de corte nova, com afiação constante. Ao utilizar tesoura, certifique-se que a mesma esteja afiada/amolada.
- . amarrotamento é característica dos artigos de linho, realize o descanso enfestado ou fraudado
- . utilize papel na parte superior e inferior do enfesto

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 Pesp. 4,0 a 5,0 Fech.	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	-----
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. redonda levemente boleada Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	100% PES
Caseadeira	304	123 a 152	P. redonda levemente boleada Nº 70/10	Nº 120 (TEX 27) 100% PES	-----

Obs:

- . Durante o manuseio artigo apresentou facilidade para desfiar. Use chuleado nas bordas para costuras internas e embutidas e margem de costura acima de 1 cm.
- . Ponto 504 satisfatório para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.
- . Nos caseados o laboratório utilizou entretela compatível com artigo e faca bem afiada para evitar fios puxados.
- . Apresenta marcas de agulha em costuras desmanchadas
- ‘ Artigo indicado para peças amplas e que não sofram tração

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.