

182011

Casual Zane



Petrópolis 13/08/2021

Artigo: 182011	Gramatura: 309 g/m linear	Largura: 1,35 m
Composição: liocel 59% linho 37% Elastano 4%		NCM Liso: 5216.92.00
O linho é uma fibra natural e rústica. Irregularidades nos fios e na superfície do tecido são características da beleza da fibra, não sendo consideradas como defeito. Tecidos de linho possuem toque naturalmente mais seco e fácil amarrotamento.		NCM Estamp.: 5216.94.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte
24 Horas	Vertical, Aço Rápido	Obrigatório
Encolhimento total após descanso	Encolhimento após lavagem a úmido urdume	Encolhimento após lavagem a úmido trama
-0,7% trama -0,4% urdume	- 2,8 %	- 2,7 %

Obs: . Quando encaixados as partes do molde invertidas, ocorre diferença de tonalidade.
 . recomenda-se descansar o tecido fraudado ou enfestado
 . se preferir, use papel na parte superior e inferior do enfesto

Costura:

Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 pesp. 4,0 a 5,0 fech.	P. bola fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	-
Overloque	504	4,0 a 5,0	P. bola fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,0 a 5,0	P. bola fina Nº 70/10 e 75/11	Nº 120 (tex 27) 100% PES	100% PES

Obs: utilizar ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleados) ou juntamente com ponto 301 (costuras de fechamento)

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.