

862005 Ultra Cotton



Petrópolis 10/06/2019

Artigo: 862005	Gramatura: 347 g/m linear	Largura: 1,30 m
Composição: Algodão 98% Elastano 2%		NCM Liso: 5209.39.00
		NCM Estamp.: 5209.59.00

Corte:

Tempo de descanso necessário	Tipo de Faca	Sentido de corte	Encolhimento total após descanso
8 Horas	Vertical, Aço Rápido	Obrigatório	-

Obs:

. Sentido obrigatório devido a diferença de tonalidade quando há inversão das partes dos moldes.

Costura:


Máquina	Tipo de Ponto	Densidade do Ponto - pto/cm	Tipo e nº de agulha	Linha, nº e composição	Fio e composição
Reta Ponto Fixo	301	4,0 a 5,0 fech. 4,0 a 5,0 pesp.	P. bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES	---
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES	100% PES
Interloque	516	4,5 a 5,5	P. bola fina Nº 75/11 e 80/12	Nº 120 100% PES	100% PES

Obs:

. Utilizar ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para costuras de fechamento.

Cuidados:

Recomendamos: Lavagem manual



Lavagem a úmido preferencialmente em lavanderia profissional especializada

Lavagem manual a frio com sabão líquido neutro, especial para roupas delicadas.

Não deixe de molho

Não esfregue

Lave uma peça por vez

Não misture cores claras com escuras

Não use alvejante

Não use amaciante

Não torcer

Secar a sombra verticalmente

Passar a ferro até 110°C, sem vapor, sem pressão. Utilize proteção no ferro.

Atenção especial ao lavar peças aplicadas com qualquer material que cause atrito como pedrarias e zíperes.